無収縮モルタル 圧縮強度試験報告書

受付番号	建振協 第 999999 号	
受付年月日	H 29 . 6 . 1	
発行年月日	H 29 . 6 . 1	99

2007999999　　94680

9999　　様

一般社団法人　建築研究振興協会

会 長　　桝 田 吉 弘

試験結果は 下記のとおりです。

件　名	99999				
試 験 目 的	強度の確認				
打 込 箇 所	1階壁				
打 込 年 月 日	平成 29年5月4日				
試 験 年 月 日	平成 29年6月1日			材 齢	28　日
供 試 体 番 号	フロー	直 径 (mm)	高 さ (mm)	質 量 (g)	試 験 結 果 (N/㎟)
1	-----	50.0	100.0	----	25.5
2	-----	50.0	100.0	----	25.5
3	-----	50.0	100.0	----	25.5
平　均	-----	-----	-----	-----	25.5
備　考	養生方法 (標準)　　設計基準強度= 20 N/㎟ 試験機番号 No.9608				

＊試験方法は JIS A1108による
＊太枠以外は 依頼者の申告による

〒 192-0071 東京都八王子市石川町2683-12　TEL 0426-45-7275
八王子試験所　試験責任者　田 山 隆 文
URL http://www.kksk.or.jp　E-mail: info@kksk.or.jp