無収縮モルタル　圧縮強度試験報告書

受付番号	建振協 第 999996 号	
受付年月日	R 5 . 4 . 1	
発行年月日	R 5 . 4 . 29	99

2023999996　　94680

9999　　様

一般社団法人　建築研究振興協会

会 長　　本 橋 健 司

sample

試験結果は　下記のとおりです。

件　名	99999				
試 験 目 的	強度の確認				
打 込 箇 所	1階壁				
打 込 年 月 日	令和 5年4月1日				
試 験 年 月 日	令和 5年4月29日			材 齢	28　日
供 試 体 番 号	フロー	直 径 (mm)	高 さ (mm)	質 量 (g)	試 験 結 果 (N/㎟)
1	-----	50.0	100.0	----	25.5
2	-----	50.0	100.0	----	25.5
3	-----	50.0	100.0	----	25.5
平　均	-----	-----	-----	-----	25.5
備　考	養生方法 （ 標準 ）　　設計基準強度= 20 N/㎟ 試験機番号　No.9608				

＊試験方法は　JIS A1108による
＊太枠以外は　依頼者の申告による

〒 335-0021 埼玉県戸田市新曽2213　　TEL 048-420-5077
戸田試験所　　試験責任者　　齋 藤 幸 弘
URL http://www.kksk.or.jp　E-mail: info@kksk.or.jp