無収縮モルタル　圧縮強度試験報告書

受付番号	建振協 第 999999 号	
受付年月日	R１．６．１	
発行年月日	R１．６．１	99

2019999999　　94680

9999　　様

一般社団法人　建築研究振興協会

会 長　　本 橋 健 司

試験結果は　下記のとおりです。

件　名	99999 SAMPLE				
試験目的	強度の確認				
打込箇所	1階壁				
打込年月日	令和元年5月1日				
試験年月日	令和元年6月1日			材齢	28　日
供試体番号	フロー	直径（mm）	高さ（mm）	質量（g）	試験結果（N/㎟）
1	-----	50.0	100.0	----	25.5
2	-----	50.0	100.0	----	25.5
3	-----	50.0	100.0	----	25.5
平　均	-----	-----	-----	-----	25.5
備　考	養生方法（ 標準 ）　　設計基準強度= 20 N/㎟ 試験機番号　No.9608				

＊試験方法は　JIS A1108による
＊太枠以外は　依頼者の申告による

〒 192-0071 東京都八王子市石川町2683-12　TEL 0426-45-7275
八王子試験所　試験責任者　田 山 隆 文
URL http://www.kksk.or.jp　E-mail: info@kksk.or.jp